

Właściwość	Wartość	Jednostka
Odporność ogniowa	Klasa A1	
Gęstość nasypowa	≤ 1 600	kg/m ³
Wytrzymałość na ściskanie	CS IV	
Absorpcja wody	Klasa W0	
Paroprzepuszczalność, μ (EN 12086)	≤ 15	
Przyczepność	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Przewodność cieplna, $\lambda_{10 \text{ suchego}}$ (średnia wartość tabelaryczna, P=50%)	0,61	W/m×K

Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahanom.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku.

Numer referencyjny 14-03-2018